

# RETARDANTE DE LA VULCANIZACION MICROTARD W

*Básicamente Acido Salicílico*  
*Agente retardador de la vulcanización*

## PROPIEDADES

La adición de MICROTARD W en mezclas retarda la vulcanización a las temperaturas de procesado, a la vez que las activa cuando se alcanza la temperatura de vulcanización.

Recomendado para compuestos claros y altos niveles de carga tales como suelas, mangueras, losetas y demás artículos mecánicos.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Polvo de color Blanco a Rosa	Visual
Humedad (%) máx.	1.0	MA-010
Punto de Fusión (°C)	153 - 160	MA-012 A
Finura de Malla 100 (%) mín.	99.0	MA-013 A

## APLICACIONES

El uso típico es de 1.0 a 2.0 pch en todas sus aplicaciones.

## ENVASADO DEL PRODUCTO

- Bolsas de polietileno con un contenido de 25 Kg.
- Se recomienda usar en un periodo no mayor a 2 años después de la fecha de fabricación.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, perdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1  
San Lorenzo Río Tenco  
Cuautitlán Izcalli 54713  
Estado de México  
Tel: (55) 5872 7522